

บรรณานุกรม

- ชะลูด นิ่มเสมอ. (2531). *องค์ประกอบของศิลปะ*. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
- ทวี พรหมพฤกษ์. (2532). *เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น*. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
- นวลน้อย บุญวงษ์. (2542). *หลักการออกแบบ*. พิมพ์ครั้งที่. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ประชิด ทิณบุตร. (2550). *การออกแบบของที่ระลึก Art Chandra UBI Club :*
ขมุนุ่มพะเพาะ. กรุงเทพฯ : วิสาทกิจศิลปะและการออกแบบ อาร์ตจันทรา.
- ประเสริฐ ศิลรัตน์. (2531). *ของที่ระลึก*. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พรินต์ติ้ง เฮ้าส์.
- ปรีดา พิมพ์ขาวขำ. (2538). *เซรามิกส์*. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.** <http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-search-all-x.asp>.
- ไพจิตร อิงศิริวัฒน์. (2535). *รวมสูตรเคลือบเซรามิก*. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
- . (2541). *เนื้อดินเซรามิกส์*. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
- มนตรี ยอดบางเตย. (2526). *ออกแบบผลิตภัณฑ์*. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
- มานิช กงกระนันท์. (2538). *ศิลปะการออกแบบ*. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
- วิรุณ ตั้งเจริญ. (2526). *การออกแบบ*. กรุงเทพฯ : วิมวอลอาร์ต.
- ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาภาคเหนือ. (2538). *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซรามิกส์*. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
- ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. *การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา*. กรุงเทพฯ : มปท.
- สุรศักดิ์ โกสิยพันธ์. (2534). *น้ำเคลือบเครื่องปั้นดินเผา*. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
- เสริมศักดิ์ นาคบัว. (2536). *เคลือบสีเข้าพืช*. กรุงเทพฯ : เจ. फिल्ม โปรเซส.
- อายุวัฒน์ สว่างผล. (2543). *วัตถุดิบที่ใช้แพร่หลายในงานเซรามิกส์. (Raw Materials of Ceramics)*. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.



การทำน้ำเคลือบเซรามิกส์

จากเศษผงปูนปลาสเตอร์

Ceramics Glaze Production by Powder Plaster.



การทำน้ำเคลือบเซรามิกส์

จากเศษผงปูนปลาสเตอร์

Ceramics Glaze Production by Powder Plaster.

ปราโมทย์ ปันสกุล¹
Pramote Pinsakul¹

บทนำ

เครื่องปั้นดินเผา นับเป็นหลักฐาน ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึง พัฒนาการของมนุษย์ ความเจริญรุ่งเรือง และความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอดีตได้ ปัจจุบันเทคโนโลยี มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นทำให้ วงการอุตสาหกรรมเซรามิกส์ จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาให้มีความ พัฒนาให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทำน้ำเคลือบ (Glaze) ซึ่งมนุษย์เราได้ค้นพบและทำกันมานานแล้วตั้งแต่โบราณก่อนคริสตกาล กล่าวกันว่า ชาชาติอียิปต์ เป็นผู้ค้นพบก่อนโดยบังเอิญในแถบทะเลทราย เมื่อทราย (Sand) และดิน (Clay) ที่มีเกล็ดปนอยู่หลอมละลายได้ในอุณหภูมิต่ำ ภายหลัง ต่อมาปรากฏว่าชาชาติซีเรีย (Syrians) และบาบิโลเนีย (Babylonians) ได้ค้นพบ สารชนิดหนึ่งมีชื่อว่าตะกั่วซัลไฟด์ (Lead

Sulfide or Galena) และได้ ทำการทดลอง ทำน้ำเคลือบจนเป็นผลสำเร็จและยังสามารถ ทำเป็นเคลือบสีต่าง ๆ เช่น กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้อง ประดับนับเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่ง (ทวี พรหมพฤษ. 2523 : 96-97)

อุตสาหกรรม เซรามิกส์ เป็นพื้นฐานทาง เศรษฐกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของประเทศมี มูลค่าการผลิตปีละหลายหมื่นล้านบาท มูลค่า การส่งออกปีละหลายพันล้านบาท และที่สำคัญ วัตถุดิบหลายชนิดต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง จึงทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ตามไปด้วย และในปัจจุบันกระบวนการผลิตทาง เซรามิกส์ ปูนปลาสเตอร์นับว่ามีประโยชน์ใน การทำต้นแบบ ทำพิมพ์ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ปูนปลาสเตอร์ที่เหลือจากการทำพิมพ์ ทำต้นแบบนั้น ปูนปลาสเตอร์กลับเป็นปัญหา ที่แก้ไขยากในเรื่องของขยะที่ย่อยสลายยากและ ไม่สามารถนำมาทำต้นแบบหรือทำพิมพ์ได้อีก

¹ สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

¹ Program in Ceramics Technology Faculty Technology Industrial

จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำ ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้แล้วมาทดสอบวิจัยและนำมาทดลองใช้ในเคลือบในงานเซรามิกส์เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ และที่สำคัญ นำสิ่งที่ไม่มีความประโยชน์แล้วนำกลับมาใช้ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น



ภาพที่ 1 พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ อายุการใช้งานประมาณ 100 – 120 ครั้งต่อพิมพ์



ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าทดลองใช้ วัตถุดิบ โดยมีแนวคิดที่จะนำเศษผงปูนปลาสเตอร์ที่ใช้แล้วมาเป็นประเด็นในการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ เพื่อนำมาใช้แทนแคลเซียมในการทำเคลือบเซรามิกส์ ซึ่งเป็นแนวทางในการนำวัสดุที่เป็นขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการลดต้นทุนในผลิตได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาอัตราส่วนผสมของเศษผงปูนปลาสเตอร์ที่เหมาะสมในการทำน้ำเคลือบ เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเคลือบเศษผงปูนปลาสเตอร์กับเนื้อดินคอมพาวด์ โดยประโยชน์ของการวิจัยในครั้งนี้จะได้เป็นข้อมูลการนำเศษปูน

ปลาสเตอร์ที่มีอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมในการทำน้ำเคลือบ ตลอดจนเป็นการเพิ่มคุณค่าของวัตถุดิบที่ไม่มีประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการทำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองเคลือบที่ใช้ปูนปลาสเตอร์เป็นส่วนผสมแทนแคลเซียม


ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยการนำปูนปลาสเตอร์ที่ใช้แล้วมาทดลองใช้ในเคลือบเซรามิกส์เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยนำเศษผงปูนปลาสเตอร์ที่ใช้แล้วมาใช้แทนแคลเซียมหรือหินปูนในการทำเคลือบเซรามิกส์ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ คือ สูตรเคลือบพื้นฐานที่ใช้ในการทดลองทำเคลือบเศษผงปูนปลาสเตอร์ ผู้วิจัยได้เลือกสูตรเคลือบที่มีส่วนผสมของแคลเซียมหรือหินปูนเพื่อเป็นการนำเศษผงปูนปลาสเตอร์ที่ใช้แล้วมาเป็นประเด็นในการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติเพื่อนำมาใช้แทนแคลเซียม ในการทำเคลือบเซรามิกส์ ซึ่งมีสูตรพื้นฐานดังนี้



วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ เศษผง ปูนปลาสเตอร์ หินฟันม้า (Feldspar) หินเขี้ยวหนุमान (Quartz) ดินขาว (Kaolin) และใช้ออกไซด์ให้สีคอปเปอร์ออกไซด์

(Copper Oxide) เฟอร์ริกออกไซด์ (Fe_2O_3) โคบอลต์ออกไซด์ (CoO) โดยใช้ดินสำเภารูปคอมพาวด์เคลย์ ในการทำแผ่นทดลองและผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาเคลือบ หาอัตราส่วนผสมโดยการปรับค่าอะลูมินา และซิลิกา ทั้งหมด 12 จุด




ภาพที่ 2 แสดงการปรับค่าอะลูมินา

ต่อ ซิลิกา ($\text{Al}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_2$)

ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของเคลือบปูนพลาสติกที่ได้จากการปรับค่า $\text{Al}_2\text{O}_3 : \text{SiO}_2$

สูตรที่	การปรับค่า		อัตราส่วนของวัตถุดิบ (%)			
	Al_2O_3	SiO_2	โปแตชเฟลด์สปาร์	ปูนพลาสติก	ดินขาว	หินเขี้ยวหนุมาน
1	0.50	3	53	20	14	13
2	0.50	4	45	17	12	26
3	0.50	5	39	15	10	36
4	0.50	6	35	13	9	43
5	0.55	3	52	20	17	11
6	0.55	4	44	17	15	24
7	0.55	5	38	15	13	34
8	0.55	6	34	13	11	42
9	0.60	3	51	19	21	9
10	0.60	4	43	17	18	22
11	0.60	5	38	14	15	32
12	0.60	6	34	13	14	40



ภาพที่ 3 แผ่นทดสอบหลังเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส

จากผลการทดลองเผาเคลือบเศษผงปูนปลาสเตอร์ จากการปรับค่าอะลูมินาต่อซิลิกาเผาที่ อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส โดยใช้เตาไฟฟ้าในการเผาทดลอง ลักษณะของเคลือบหลังเผาแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ลักษณะของเคลือบ จุดที่ 1, 5, 6, 10, 11 และ 12 เคลือบมีการหลอมตัวที่สมบูรณ์ มีลักษณะเป็นเคลือบใส มีความมันวาว เคลือบมีความสม่ำเสมอดีมีการร้าวบางเล็กน้อย เนื่องจากส่วนผสมของวัตถุดิบในกลุ่มนี้มีปริมาณ ของโปแตชเฟลด์สปาร์ และปูนปลาสเตอร์ที่ใช้แทนหินปูน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวช่วยให้เคลือบหลอมตัวได้ดีในปริมาณมากประกอบกับมีดินขาวและ หินเขียวหนุมาน ในปริมาณที่ไม่มากนักทำให้เคลือบเกิดการหลอมตัวที่ดี มีความมันวาวจะมีเพียงสูตรที่ 12 ที่มีลักษณะกึ่งด้านกึ่งมัน เนื่องจากว่าสูตรนี้มีปริมาณของหินเขียวหนุมานในปริมาณที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มที่ 2 เคลือบจุดที่ 2, 3, 4, 7, 8, และจุดที่ 9 การหลอมตัวของเคลือบไม่สมบูรณ์ มีลักษณะเป็นเคลือบขาวขุ่น มีความมันวาวและกึ่งด้านกึ่งมัน จนถึงเป็นเคลือบด้าน ผิวไม่เรียบเนียน เนื่องจากในกลุ่มนี้ปริมาณของดินขาวและ หินเขียวหนุมานเพิ่มขึ้น มีผลทำให้จุดศูนย์กลางของเคลือบสูงขึ้นด้วยปริมาณโปแตชเฟลด์สปาร์ ซึ่งเป็นตัวช่วยลดจุดศูนย์กลางของเคลือบมีปริมาณที่น้อยลงด้วย

จากผลการทดลองนี้ อัตราส่วนผสมที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะนำไปเคลือบผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากลักษณะการหลอมตัว ความมันวาวของเคลือบ สีของเคลือบ ความสม่ำเสมอของเคลือบ และการแตกร้าวตัวของเคลือบ พบว่าสูตรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้แก่จุดที่ 1, 5, 6, 10 และ 11 แต่ผู้วิจัยได้เลือกสูตรที่ 1 เนื่องจากมีปริมาณของเศษปูนปลาสเตอร์มากกว่าทุกสูตรคือร้อยละ 20 ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้เศษปูนปลาสเตอร์ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานเซรามิกส์ มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ โดยนำไปทดลองผสมกับออกไซด์ให้สี ซึ่งมีปริมาณที่ใช้เป็นร้อยละ ดังนี้ คอปเปอร์ออกไซด์ (CuO) ใช้ 2, 4 และ 6 เพอร์ริกออกไซด์ (Fe_2O_3) ใช้ 2, 4 และ 6 และ โคบอลออกไซด์ (CoO) 0.5 และ 1 ซึ่งผลการทดลองมีดังนี้



ภาพที่ 4 แผ่นทดสอบหลังเผาผลาญออกไซด์ให้สี

ผลการทดลองเผาเคลือบเศษผงปูนปลาสเตอร์ ผสมคอปเปอร์ออกไซด์ (CuO) เเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส โดยใช้เตาไฟฟ้าในการเผาทดลอง ปรากฏว่า สูตรที่มีการหลอมตัวที่สมบูรณ์คือสูตรที่ผสมคอปเปอร์ออกไซด์ 2 % มีสีออกเขียวใส มีความมันวาว มีความสม่ำเสมอ และไม่มีการแตกรานของเคลือบสำหรับจุดที่ผสมคอปเปอร์ออกไซด์ 4 และ 6 % การหลอมตัวของเคลือบไม่สมบูรณ์ มีสีดำด้านลักษณะของเคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน ไม่มีความสม่ำเสมอ

ผลการทดลองเผาเคลือบเศษผงปูนปลาสเตอร์ ผสมเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe₂O₃) 2, 4 และ 6 % เเผาที่ อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส โดยใช้เตาไฟฟ้าในการเผาทดลอง ปรากฏว่า การหลอมตัวของเคลือบนั้น ไม่สมบูรณ์ มีสีน้ำตาล จนถึงน้ำตาลเข้ม ลักษณะของเคลือบเป็นเคลือบด้าน และกึ่งมันกึ่งด้าน เคลือบไม่สม่ำเสมอ และไม่มีการแตกรานของเคลือบ

ผลการทดลองเผาเคลือบเศษผงปูนปลาสเตอร์ ผสมโคบอลต์ออกไซด์ (CoO) เเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส โดยใช้เตาไฟฟ้าในการเผาทดลอง ปรากฏว่า ทั้งสองสูตรที่มีการหลอมตัวที่สมบูรณ์ดี มีสีฟ้าและสีน้ำเงินใส เคลือบมีความมันวาว มีความสม่ำเสมอ และไม่มีการแตกรานของเคลือบ

จากผลการทดลองนี้ อัตราส่วนผสมที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะนำไปเคลือบผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากลักษณะการหลอมตัว ความมันวาวของเคลือบ สีของเคลือบ ความสม่ำเสมอ ของเคลือบและการแตกรานตัวของเคลือบ พบว่าสูตรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสามารถนำไปเคลือบผลิตภัณฑ์ได้แก่สูตร ที่ผสมคอปเปอร์ออกไซด์ 2 % ในการทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำสูตรที่ผสมคอปเปอร์ออกไซด์ 2 % ไปขยายผลเคลือบบนผลิตภัณฑ์ตัวอย่างประกอบการทดลอง



ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเคลือบสูตรที่ 1 ผสมคอปเปอร์ออกไซด์ 2 %

ลักษณะของเคลือบหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศแบบ ออกซิเดชันเคลือบมีลักษณะมันวาวมาก สีเขียวใส มีความมันวาว มีความสม่ำเสมอดีและ ไม่มีการแตกรานของเคลือบ ซึ่งเคลือบที่ออกมา ดูแล้วมีลักษณะคล้าย ๆ กับเคลือบสีน้ำตาลเงา ของเครื่องเคลือบโบราณ จากอำเภอบ้านกรวด ของจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าเคลือบ ชนิดนี้น่าจะนำมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อนำไป ใช้จริงในงานเครื่องเคลือบดินเผาต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ในการเลือกใช้เศษปูนปลาสเตอร์ ต้อง เลือกเศษปูนที่ไม่มีอะไรปนอยู่ก่อนที่จะนำไป บดต้องไปล้างให้สะอาดเพื่อเอาคราบสิ่งสกปรก ออกให้หมดแล้วนำไปตากแดดหรืออบในตู้อบ ให้ปูนปลาสเตอร์แห้งจึงนำไปบดให้ละเอียด

2. วัตถุดิบที่ใช้ในการทำเคลือบ ทั้งตอนที่ ทดสอบและนำมาเคลือบบนผลิตภัณฑ์ควรเป็น วัตถุดิบชนิดเดียวกัน

3. ในการทำเคลือบปูนปลาสเตอร์เมื่อผสม ออกไซด์ให้สี ควรบดเคลือบให้นานประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง เพื่อให้ออกไซด์เข้ากับเนื้อเคลือบ ได้ดี ป้องกันปัญหาเคลือบมีสีไม่สม่ำเสมอ

4. ควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับ กับลักษณะของเคลือบ ตลอดจนนำผลการวิจัย ไปพัฒนาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป



บรรณานุกรม

เชรามิกส์เคมีคอลรีแพกทอรี จำกัด. (2535). *แร่ยิปซัมและเทคโนโลยีการผลิตปูน*.

กรุงเทพฯ : มป.ท.

ทวี พรหมพุกษ์. (2532). *เครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น*. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

ปรีดา พิมพ์ขาวขำ. (2539). *เชรามิกส์พิมพ์ครั้งที่ 5*. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพจิตร อังศิริวัฒน์. (2537). *รวมสูตรเคลือบเชรามิกส์*. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาภาคเหนือ. (2538). *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชรามิกส์*.

กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2549). *การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 13*.

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อายุวัฒน์ สว่างผล. (2543). *วัตถุดิบที่ใช้แพร่หลายในงานเชรามิกส์ (Raw Materials of Ceramics)*. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

